



Паспорт

Материалы вяжущие нефтяные битумные ПНСТ 85-2016

Свидетельство об оценке состояния измерений

№ ЦСМ РБ. ОСИ.ПР 03088 до 24.05.2021 г.

Марка	Номер резервуара	Дата (изготовления, отбора, анализа)	Вид / Сорт	Масса нетто, кг	Код ОКПД2
PG 70 - 34	E-43	18.01.2019			

№ п/п	Наименование показателя	Значение		Метод испытания
		Результат	Требования ПНСТ 85-2016	
	Исходное битумное вяжущие			
1	Температура вспышки, °С, не ниже	318	230	ГОСТ 33141
2	Динамическая вязкость, не более 3 Па · с, при температуре испытания, 135°С	1,8	≤ 3	ГОСТ 33137
3	Сдвиговая устойчивость: ($G^*/\sin \delta$) не менее 1 кПа при 10 рад/с, при температуре испытания, 70°С	1,6	≥ 1	ПНСТ 87
	Битумное вяжущее, состаренное по методу RTFOT			
4	Изменение массы после старения, %, не более	0,4	±1	ГОСТ 33140
5	Сдвиговая устойчивость: ($G^*/\sin \delta$) не менее 2,2 кПа при 10 рад/с, при температуре испытания, 70°С	2,62	≥ 2,2	ПНСТ 87
	Битумное вяжущее, подготовленного по методу PAV			
6	Температура старения по PAV, °С	100		ПНСТ 84
7	Усталостная устойчивость: ($G^* \cdot \sin \delta$) не более 5000 кПа, при 10 рад/с, при температуре испытания, 70°С	884	≤ 5000	ПНСТ 87
8	Низкотемпературная устойчивость: Жёсткость S, не более 300 Мпа Ползучесть m, не менее 0,3, при температуре испытания, -24°С	250,321 0,308	≤ 300 ≥ 0,3	ПНСТ 79

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ36.Н00035 по 01.06.2019г.

Заключение: соответствует установленным требованиям ПНСТ 85-2016

Дата проведения испытаний: 18.01.2019г.

Гарантийный срок хранения битумов: один год со дня изготовления